


Linea
Manhattan
Producto
White

cerámica
Alberdi

Formato **60 x 60**



FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA

Medida 597 x 597 mm		Espesor 6 mm		Recomendación de uso: Grupo 4 (Transito Intenso)	
		Dureza MOHS: 6		Grado de Destonalidad: V2	
Nro	Características		Unidad	Valor ISO 13006	Valores
1	Largo y ancho desviación admisible de la medida media de cada cerámico	Length and width: the desviation, in percent, of the average size for each tile from the work size.	%	± 0,6	CONFORME
2	Espesor	Thickness: the desviation, in percent, of the thickness of each tile from the work size.	%	± 5	CONFORME
3	Rectilineidad de los lados	Straightness of sides	%	± 0,5	CONFORME
4	Ortogonalidad	Rectangularity	%	± 0,6	CONFORME
5	Planaridad	Surface flatness	%	Curvatura Central ± 0.5	CONFORME
				Alabeo ± 0.5	CONFORME
				Curvatura Lateral ± 0.5	CONFORME
6	Calidad de superficie	Surface quality	%	Un mínimo de 95% de las placas debe estar libre de defectos visibles, que puedan perjudicar la apariencia de las mismas.	CONFORME
7	Absorción de agua	Water absorption	%	≤ 0,5	CONFORME
8	Resistencia a la Flexión (espesor ≥7,5mm)	Breaking strength	N	min 1300	CONFORME
9	Modulo de rotura	Modulus of rupture	N/mm2	min 35	CONFORME
10	Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	-	Exigida	CONFORME
11	Resistencia al cuarteo	Crazing resistance	-	Ningún daño sobre el esmaltado despues del test correspondiente	CONFORME
12	Resistencia a los agentes químicos domiciliarios	Resistance to chemicals	-	Mínimo clase B	CONFORME
13	Resistencia a la mancha	Resistance to staining and chemicals	-	Mínimo clase 3	CONFORME
14	Expansión por humedad	Moisture expansion	mm/m	< 0,06	CONFORME
Según Norma ASTM C-1028					
			COF estatico Seco		COF estatico Humedo
Resistencia al deslizamiento		Slip resistance	0,51		0,41